

G-FIX

ŠPIČKOVÁ KVALITA NA PRVNÍM MÍSTĚ

HIGH TECH LINE

ELASTICKÁ LEPIDLA

jsou profesionální jednosložkové lepicí, těsnící a elastické tmely na bázi MS Polymeru, vytvrzující se vzdušnou vlhkostí. MS Polymery najdou své uplatnění od lepení širokého spektra materiálů až po utěšňování trhlin, překryvů a spár. Rozsah použití v průmyslovém a ručním zpracování při stavbě automobilů, karosérií, v lodním průmyslu, vzduchotechnice, výrobě klimatizací, elektrotechnice, v kovovýrobě, při zpracování plechů a plastů, ve stavebnictví. Dále v elastickém lepení lišt, profilů, plechů, k utěšňování švů, překryvů, spár a trhlin. Výrobek je vhodný jak pro vnitřní, tak venkovní zpracování.



HTL G-EMPS

HTL G-EMPW

HTL G-EMPG



Teplotní odolnost

-40 °C AŽ +100 °C, krátkodobě až +130 °C

Viskozita	pasta
Hustota	1,48 g/ml
Vytvrzení do 24 hodin	3,0 mm
Tvorba povrchové kůže	cca. 10 minut
Lom v protažení (DIN 53504)	300 %
Pevnost v tahu	2,7 Mpa
Tvrdość Shore A	60
Velikost obalu	440 g, 900 g

Teplotní odolnost

-40 °C AŽ +100 °C

Viskozita	pasta
Hustota	1,05 g/ml
Vytvrzení do 24 hodin	2,0 mm
Tvorba povrchové kůže	cca. 10 minut
Lom v protažení (DIN 53504)	250 %
Pevnost v tahu	2,4 Mpa
Tvrdość Shore A	45
Velikost obalu	300g, 900g

HTL G-EMPT



HTL LINE

www.gfix.cz

HIGH TECH LINE ELASTICKÁ LEPIDLA

HTL G-EMPM



Teplotní odolnost -40 °C AŽ +100 °C

Viskozita	pasta
Hustota	1,05 g/ml
Vytvrzení do 24 hodin	2,0 mm
Tvorba povrchové kůže	cca. 10 minut
Lom v protažení (DIN 53504)	250 %
Pevnost v tahu	2,4 Mpa
Tvrdość Shore A	45
Velikost obalu	300g

Teplotní odolnost -40 °C AŽ +110 °C

Viskozita	pasta
Hustota	1,46 g/ml
Vytvrzení do 24 hodin	3,0 mm
Tvorba povrchové kůže	cca. 15 minut
Lom v protažení (DIN 53504)	280 %
Pevnost v tahu	4,2 Mpa
Tvrdość Shore A	60
Velikost obalu	440 g

HTL G-EMPC



Teplotní odolnost -40 °C AŽ +90 °C (po vytvrzení)

Báze	MS-HYBRID
Směšovací poměr	1 : 1
Hustota	1,4 g/ml
Čas zpracování	cca. 10 minut
Lom v protažení (DIN 53504)	350 %
Pevnost v tahu	2,2 Mpa
Tvrdość Shore A	40
Velikost obalu	35 g, 65 g, 500 g

HTL G-2EMPG



Provozovna

G-FIX s. r. o.
Sepekov 26
398 51 Sepekov

Korespondenční adresa

G-FIX s. r. o.
J. A. Komenského 943
399 01 Milevsko

Kontakty

Tel.: +420 777 298 129
E-mail: info@gfix.cz
www.gfix.cz

Kompletní spektrum průmyslových lepidel naleznete na www.gfix.cz